

Rubio Monocoat Oil

PREPARACIÓN

La madera se debe lijar con herramientas profesionales y, a continuación, pulirse uniformemente con lija de grano 80. La preparación influye mucho en el resultado final.

Sobre todo si se van a aplicar colores, la superficie debe estar uniformemente pulida para evitar que se observen diferencias de tonos.

¡Se debe eliminar del todo el polvo!

Con esta nueva tecnología, el aceite quedará ligado molecularmente a la fibra de madera mediante una reacción química en menos de 15 segundos. Si hubiese partículas de polvo, el aceite se adheriría a éstas y, al esparcirse el aceite con el rueda de fieltro blanco, se formaría una pasta microscópica por encima del suelo. Sería como si el aceite quedase ligado al polvo en lugar de a las fibras de la madera.

Hay dos métodos:

1. Pasar un paño muy ligeramente humedecido con Rubio Monocoat Cleaner para limpiar el suelo. La pequeña cantidad de limpiador hará que el polvo se adhiera electrostáticamente al paño humedecido.
2. Aspirar a fondo el polvo con material profesional. Para comprobar si se ha eliminado bien el polvo, se aconseja realizar una prueba con el limpiador (Rubio Monocoat Cleaner) después de pasar el aspirador.

Si el paño humedecido con limpiador todavía quita restos de polvo, es que la limpieza no era suficiente.

El Rubio Monocoat se mezcla agitando con una varilla hasta que no queden pigmentos de color en el fondo del bote.

MODO DE EMPLEO (SUELO DE TABLAS CON CORTES)

Se trabajará en zonas de 5 a 10 metros cuadrados, en el sentido longitudinal de las tablas siempre que sea posible.

Tiempo de trabajo: de 10 a 20 minutos por zona.

Aplicar en los laterales con un paño (foto 1).



Aplicar por franjas con un paño en el sentido longitudinal de las tablas (foto 2).



Distribuir uniformemente las franjas aplicadas con una rueda de fieltro blanco (en la foto: seis anchos de tabla de una vez) (foto 3).



Seguir esparzando el aceite hasta que la rueda de fieltro no forme más anillos de color (foto 4).



Aplicar el producto sobrante en la siguiente tabla (en la foto: la séptima tabla) (foto 5). La primera rueda de fieltro se deja a un lado para poder utilizarla en la siguiente zona.



Secar los laterales y los cortes frotando con papel de cocina o con un paño (fotos 6 y 7). Se puede pisar la superficie tratada sin problemas antes de realizar esta operación.

Se utiliza una segunda rueda de fieltro nueva para secar la zona por completo.



La segunda rueda de fieltro se volverá a utilizar para secar la siguiente zona también por completo (foto 8).



¡Con un litro de aceite se deben tratar de 30 a 60 metros cuadrados!

El aceite que no haya quedado ligado se debe limpiar a fondo. No se debe intentar intensivar el color dejando más aceite en el suelo.

No se arriesga frotar demasiado aceite pero sí que se arriesga quitar demasiado poco.



ÚLTIMA RUEDA DE FIELTRO: es el fieltro empapado que se utilizó para esparcir las franjas de aceite.

PRIMERA RUEDA DE FIELTRO: es el fieltro que se utilizó para secar las franjas de aceite esparcidas.

Ambos fieltros se vuelven a utilizar para los mismos procesos en las siguientes zonas



Repetir las operaciones descritas (foto 10).

Después de tratar aproximadamente 40 metros cuadrados, se aconseja volver a frotarlos con una rueda de fieltro blanca nueva.

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN PARA PODER PISAR, ESPERAR DE 24 A 36 HORAS.

Para proteger el suelo, se puede recubrir con un material transpirable, sin atascar la superficie, y no antes de que hayan pasado 48 horas.

El suelo queda totalmente seco en 3 semanas con una protección óptima contra el agua y los productos químicos para la limpieza del hogar. Durante este tiempo, el suelo se debe limpiar sin agua. Las manchas de agua o de productos para limpieza del hogar se deben secar inmediatamente.

Al cabo de tres semanas, se puede limpiar el suelo con agua y detergente Rubio Monocoat Soap.

Con la aplicación, se puede formar un poco de vaho que haga que queden a la vista las pisadas. No obstante, éstas desaparecerán la primera vez que se limpie el suelo con agua y detergente (Rubio Monocoat Soap).

ATENCIÓN: Los paños empapados de producto podrían inflamarse y por eso deben sumergirse en agua después de su uso.

